



Description du bois

Couleur de référence	Blanc jaunâtre
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaison

Dépareillés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	530 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,27 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

Utilisation

Menuiserie intérieure	Tournage	Sculpture
Moulure	Agencement	Jeux et jouets
Contreplaqué	Emballage	