



Description du bois

Couleur de référence	Blanc jaunâtre
Aubier	Non distinct
Grain	Fin à moyen
Fil	Ondulé
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaison

Dépareillés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	660 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,28 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

Utilisation

Ameublement	Contreplaqué	Tournage
Ebénisterie	Parquet	Papeterie