



Description du bois

Couleur de référence	Blanc jaunâtre
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Ondulé
Provenance	France, Franche-Comté

Déclinaisons

Dépareillés
Carrelets

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	800 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,35 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1
----------------------------------	----------

Utilisation

Tournerie	Parquet
Manches	Papeterie