



Description du bois

Couleur de référence	Jaune clair à brun jaunâtre
Aubier	Bien distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Bonne
Densité moyenne	555 à 750 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,24 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 4 hors aubier
----------------------------------	----------------------

Utilisation

Menuiserie extérieure	Parquet	Terrasse
Menuiserie intérieure	Bardage	Platelage
Meuble	Lambris	Pieux