



## Description du bois

Couleur de référence	Brun clair à jaunâtre
Aubier	Bien distinct
Grain	Moyen à fin
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Poteaux-Poutres
Pièces équarries

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Bonne
Densité moyenne	700 à 800 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,32 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 4 hors aubier
----------------------------------	----------------------

## Utilisation

Menuiserie extérieure	Parquet	Charpente-structure
Menuiserie intérieure	Traverses paysagères	Escalier
Meuble	Terrasse	Bardage
Tonnellerie	Platelage	