



Description du bois

Couleur de référence	Brun rosâtre
Aubier	Bien distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Terrasses

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	540 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,27 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 3 hors aubier
----------------------------------	----------------------

Utilisation

Menuiserie extérieure	Parquet	Poteaux
Menuiserie intérieure	Charpente	Emballage
Lambris	Bardage	