



Description du bois

Couleur de référence	Blanc jaunâtre
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Droit
Provenance	France, Franche-Comté

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	450 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,31 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1
----------------------------------	----------

Utilisation

Poteaux	Menuiserie interieure	Emballage
Escaliers	Lambris	Caisserie
Papeterie	Ameublement	Charpente
Moulures	Instruments de musique	