



Description du bois

Couleur de référence	Jaune à brun rosâtre
Aubier	Pâle
Grain	Moyen
Fil	Droit, légèrement ondulé
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	610 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,28 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Non déterminée
----------------------------------	----------------

Utilisation

Tonnellerie	Placage	Ameublement
Sculpture	Ebénisterie	Menuiserie intérieure