



Description du bois

Couleur de référence	Brun à brun clair
Aubier	Distinct
Grain	Grossier
Fil	Droit à ondulé
Provenance	France

Déclinaison

Plots

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Faible
Densité moyenne	640 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,28 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1
----------------------------------	----------

Utilisation

Menuiserie intérieure	Parquet	Escalier
Ameublement	Placage décoratif	Tournage