



Description du bois

Couleur de référence	Brun rosé
Aubier	Bien distinct
Grain	Fin
Fil	Droit
Provenance	France, Franche-Comté

Déclinaisons

Plots
Dépareillés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Bonne
Densité moyenne	700 à 850 kg/m ³
Retrait tangenciel	9.10 %
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1
----------------------------------	----------

Utilisation

Menuiserie intérieure
Marqueterie
Placage de meuble