



Description du bois

Couleur de référence	Brun rosâtre
Aubier	Bien distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	Europe

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Bardage
Terrasses

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	600 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,32 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 3 hors aubier
----------------------------------	----------------------

Utilisation

Menuiserie intérieure	Mobilier urbain	Lambris
Menuiserie extérieure	Traverses	Constructions navales
Parquet	Bardage	