



## Description du bois

Couleur de référence	Brun jaune
Aubier	Distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Pièces équarries

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Faible
Densité moyenne	750 à 800 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,35 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 4
----------------------------------	----------

## Utilisation

Tonnellerie	Clôtures	Construction navale
Mancherie	Revêtement extérieur	Tabletterie