



## Description du bois

Couleur de référence	Blanc à jaune pâle
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Ondulé
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Faible
Densité moyenne	630 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,26 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

## Utilisation

Menuiserie intérieure	Modelage	Tournerie
Placage	Lutherie	Tabletterie
Ebenisterie	Parquet	
Ameublement	Modelage	