



Description du bois

Couleur de référence	Brun clair
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Droit, parfois ondulé
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Faible
Densité moyenne	600 à 750 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,42 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 2
----------------------------------	----------

Utilisation

Menuiserie intérieure	Contreplaqué	Tournage
Meuble	Traverses	Escaliers
Parquet	Emballage	Jouets