



Description du bois

Couleur de référence	Brun
Aubier	Peu distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés

Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Bonne
Densité moyenne	650 kg/m ³
Retrait tangenciel	0,28 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

Utilisation

Menuiserie intérieure	Ameublement	Modelage
Placage	Marqueterie	Crosse de fusil
Ebénisterie	Parquet	