



## Description du bois

Couleur de référence	Blanc
Aubier	Non distinct
Grain	Fin
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Déroulage

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	420 à 480 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,28 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1
----------------------------------	----------

## Utilisation

Menuiserie intérieure	Charpente-structure	Emballage
Moulure	Bardage	Papeterie
Contreplaqué		