



## Description du bois

Couleur de référence	Brun rosâtre
Aubier	Bien distinct
Grain	Moyen
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés
Avivés
Terrasses

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	500 à 550 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,31 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

## Utilisation

Menuiserie intérieure	Parquet	Charpente-structure
Menuiserie extérieure	Mobilier urbain	Papeterie
Moulure	Bardage	
Meuble	Platelage	