



## Description du bois

Couleur de référence	Blanc jaunâtre
Aubier	Peu distinct
Grain	Fin
Fil	Droit
Provenance	France, Bourgogne-Franche-Comté, Nièvre, Vosges, Alsace

## Déclinaisons

Plots
Dépareillés

## Propriétés physiques

Stabilité dimensionnelle	Moyenne
Densité moyenne	500 kg/m <sup>3</sup>
Retrait tangenciel	0,30 % pour 1 % d'humidité
Aptitude au façonnage	Facile

## Durabilité

Classe de risque sans traitement	Classe 1-2
----------------------------------	------------

## Utilisation

Tournerie	Moulure
Sculpture	Ameublement